

# Scheda tecnica



WITH  
**BERTI**

## Vein

### 2 strati tavole - 13 mm



#### LEGNO / NOME BOTANICO

Rovere / Quercus petrea Liebl.

#### PROVENIENZA

Europa: Croazia, Polonia, Romania

#### MADE IN ITALY

#### CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)\*

Scelta + Classi di aspetto:  Extra  Natura  Rustic

#### Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 13 mm Largh. miste: 140 > 220 mm \*\*Lungh. varie: 1000 - 2500 mm

Strato superiore: legno nobile 4 mm\*

Strato inferiore: multistrato di betulla 9 mm

\*\* Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di  $\pm 5$  mm

#### LAVORAZIONE

Bisellatura 4 lati

#### VERNICIATURA

Verniciatura acrilica

#### Gloss vernice

10 (+/-5)

#### TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici

#### Prodotto sottoposto a marcatura CE

in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

#### TIPO DI PROVA

REAZIONE AL FUOCO

#### VALORE RILEVATO

DFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTAFLOROFENOLO

< 5 ppm

#### TIPO DI PROVA

RESISTENZA TERMICA

#### VALORE RILEVATO

0,096 mq. K/W

DENSITÀ

> 700 KG/m<sup>3</sup>

BIODEGRADABILITÀ

Classe 1

Garanzia ai sensi e per gli effetti della **Direttiva Europea 44/99/CE** e del **Decreto Legislativo italiano n. 206/2005**.

\*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

\*\*Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.

35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET | WWW.BERTI.NET

# Scheda tecnica



WITH  
**BERTI**

## Vein

### 2 strati tavole - 9,5 mm



#### LEGNO / NOME BOTANICO

Rovere / Quercus petrea Liebl.

#### PROVENIENZA

Europa: Croazia, Polonia, Romania

#### MADE IN ITALY

#### CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)\*

Scelta + Classi di aspetto:  Extra  Natura  Rustic

#### Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 9,5 mm Largh. unica: 140 mm \*\*Lungh. varie: 600 - 1300 mm

Strato superiore: legno nobile 4 mm\*

Strato inferiore: multistrato di betulla 5,5 mm

\*\* Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di  $\pm 5$  mm

#### LAVORAZIONE

Bisellatura 4 lati

#### VERNICIATURA

Verniciatura acrilica

#### Gloss vernice

10 (+/-5)

#### TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici

#### Prodotto sottoposto a marcatura CE

in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

#### TIPO DI PROVA

REAZIONE AL FUOCO

#### VALORE RILEVATO

DFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTAFLOROFENOLO

< 5 ppm

#### TIPO DI PROVA

RESISTENZA TERMICA

#### VALORE RILEVATO

0,067 mq. K/W

DENSITÀ

> 700 KG/m<sup>3</sup>

BIODEGRADABILITÀ

Classe 1

Garanzia ai sensi e per gli effetti della **Direttiva Europea 44/99/CE** e del **Decreto Legislativo italiano n. 206/2005**.

\*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

\*\*Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.

35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET | WWW.BERTI.NET

# Scheda tecnica



WITH  
**BERTI**

## Vein

### 3 strati tavole - 14,6 mm



#### LEGNO / NOME BOTANICO

Rovere / Quercus petrea Liebl.

#### PROVENIENZA

Europa: Croazia, Polonia, Romania

#### MADE IN ITALY

#### LAVORAZIONE

Bisellatura 4 lati

#### VERNICIATURA

Verniciatura acrilica

#### Gloss vernice

10 (+/-5)

#### TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici.

Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

#### Prodotto sottoposto a marcatura CE

in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

#### CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)\*

Scelta + Classi di aspetto:  Extra  Natura  Rustic

#### Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 14,6 mm Largh. varie: 140 > 220 mm \*\*Lunghezza : 1000 - 2500 mm

Strato superiore: legno nobile 4,3 mm\*

Strato inferiore: multistrato di betulla 6 mm

Controbalancatura: 4,3 mm

\*\* Tutte le misure sopradicate si intendono nominali con una tolleranza di  $\pm 5$  mm

#### TIPO DI PROVA

REAZIONE AL FUOCO

#### VALORE RILEVATO

DFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTAFLOROFENOLO

< 5 ppm

#### TIPO DI PROVA

RESISTENZA TERMICA

#### VALORE RILEVATO

0,097 mq. K/W

DENSITÀ

> 700 KG/m<sup>3</sup>

BIODEGRADABILITÀ

Classe 1

Garanzia ai sensi e per gli effetti della **Direttiva Europea 44/99/CE** e del **Decreto Legislativo italiano n. 206/2005**.

\*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

\*\*Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.

35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET | WWW.BERTI.NET

# Scheda tecnica



WITH  
**BERTI**

## Vein 3 strati tavole - 15 mm



### LEGNO / NOME BOTANICO

Rovere / Quercus petraea Liebl.

### PROVENIENZA

Europa: Croazia, Polonia, Romaniaa

### MADE IN ITALY

### CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)\*

Scelta + Classi di aspetto:  Extra  Natura  Rustic

### Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 15 mm Largh. varie: 180/189/190 mm \*\*Lunghezza : 1500 - 1900 mm

Strato superiore: legno nobile 4 mm\*

Strato inferiore: multistrato di betulla 9 mm

Controbalancatura: 2 mm

\*\* Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di  $\pm 5$  mm

### LAVORAZIONE

Bisellatura 4 lati

### VERNICIATURA

Verniciatura acrilica

### Gloss vernice

10 (+/-5)

### TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici o posa flottante su materassino fornito da Berti tramite l'incollaggio degli incastri. Nel caso di presenza riscaldamento/raffreddamento a pavimento la posa deve essere incollata al fine di garantire maggiore stabilità al prodotto e continuità di conduzione termica.

### Prodotto sottoposto a marcatura CE

in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

### TIPO DI PROVA

### VALORE RILEVATO

REAZIONE AL FUOCO

DFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTAFLOROFENOLO

< 5 ppm

### TIPO DI PROVA

### VALORE RILEVATO

RESISTENZA TERMICA

0,108 mq. K/W

DENSITÀ

> 700 KG/m<sup>3</sup>

BIODEGRADABILITÀ

Classe 1

Garanzia ai sensi e per gli effetti della **Direttiva Europea 44/99/CE** e del **Decreto Legislativo italiano n. 206/2005**.

\*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

\*\*Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.

35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET | WWW.BERTI.NET

# Scheda tecnica



WITH  
**BERTI**

## Vein

### 2 strati maxi - 9,5 mm



#### LEGNO / NOME BOTANICO

Rovere / Quercus petraea Liebl.

#### PROVENIENZA

Europa: Croazia, Polonia, Romania

#### MADE IN ITALY

#### CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)\*

Scelta + Classi di aspetto:  Extra  Natura  Rustic

#### Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 9,5 mm Largh. unica: 110/118/120/125 mm \*\*Lungh. varie: 600 - 1300 mm

Strato superiore: legno nobile 4 mm\*

Strato inferiore: multistrato di betulla 5,5 mm

\*\* Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di  $\pm 5$  mm

#### LAVORAZIONE

Bisellatura 4 lati

#### VERNICIATURA

Verniciatura acrilica

#### Gloss vernice

10 (+/-5)

#### TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici.

Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

#### Prodotto sottoposto a marcatura CE

in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

#### TIPO DI PROVA

REAZIONE AL FUOCO

#### VALORE RILEVATO

DFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTAFLOROFENOLO

< 5 ppm

#### TIPO DI PROVA

RESISTENZA TERMICA

#### VALORE RILEVATO

0,067 mq. K/W

DENSITÀ

> 700 KG/m<sup>3</sup>

BIODEGRADABILITÀ

Classe 1

Garanzia ai sensi e per gli effetti della **Direttiva Europea 44/99/CE** e del **Decreto Legislativo italiano n. 206/2005**.

\*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

\*\*Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.

35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET | WWW.BERTI.NET

# Scheda tecnica



WITH  
**BERTI**

## Vein 2 strati maxi - 13 mm



### LEGNO / NOME BOTANICO

Rovere / Quercus petraea Liebl.

### PROVENIENZA

Europa: Croazia, Polonia, Romania

### MADE IN ITALY

### CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)\*

Scelta + Classi di aspetto:  Extra  Natura  Rustic

### Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 13 mm Largh. unica: 110/118/120/125 mm \*\*Lungh. varie: 600 - 1300 mm

Strato superiore: legno nobile 4 mm\*

Strato inferiore: multistrato di betulla 9 mm

\*\* Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di  $\pm 5$  mm

### LAVORAZIONE

Bisellatura 4 lati

### VERNICIATURA

Verniciatura acrilica

### Gloss vernice

10 (+/-5)

### TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici.

Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

### Prodotto sottoposto a marcatura CE

in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

### TIPO DI PROVA

REAZIONE AL FUOCO

### VALORE RILEVATO

DFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTAFLOROFENOLO

< 5 ppm

### TIPO DI PROVA

RESISTENZA TERMICA

### VALORE RILEVATO

0,093 mq. K/W

DENSITÀ

> 700 Kg/m<sup>3</sup>

BIODEGRADABILITÀ

Classe 1

Garanzia ai sensi e per gli effetti della **Direttiva Europea 44/99/CE** e del **Decreto Legislativo italiano n. 206/2005**.

\*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

\*\*Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.

35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET | WWW.BERTI.NET